

## Sika® Silicón

Repelente al agua para fachadas.

<b>Descripción</b>	Impregnante líquido incoloro contra el agua de lluvia que confiere acción repelente a superficies de mampostería, concreto, piedra, tablillas, ráquiras, tejas o estuco.
<b>Usos</b>	Como repelente de agua para concreto en obra limpia, superficies de ladrillo, estuco natural y artificial, piedra, tablilla, mármol natural y otros materiales porosos utilizados para fachadas de edificios, viviendas, centros comerciales, hospitales, bancos, teatros, etc.
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Protege las superficies contra la penetración del agua de lluvia, reduce las acumulaciones de polvo, manchas y eflorescencias.</li><li>■ Listo para aplicar.</li><li>■ No cambia la apariencia de las superficies donde se aplica.</li><li>■ No forma película y permite que la estructura respire.</li></ul>
<b>Datos Técnicos</b>	
<b>Presentación</b>	Galón de 3 kg Paila de 15 kg Tambor de 160 kg
<b>Color</b>	Incoloro.
<b>Almacenamiento</b>	2 años en los envases originales
<b>Estado Físico</b>	Líquido.
<b>Densidad</b>	0.80 kg/l
<b>Punto de inflamación</b>	37.8 ° C
<b>Consumo</b>	Un litro de Sika Silicón cubre aproximadamente 2 - 5 m <sup>2</sup> . El consumo del Sika Silicón depende de la porosidad, absorción y rugosidad de la superficie sobre la cual se aplica.

## Modo de Empleo

### Preparación de Superficie

La superficie debe estar seca y limpia, libre de partes sueltas, contaminación de aceites, grasas, polvo, residuos de curadores, pinturas y otras sustancias extrañas. La superficie debe estar exenta de manchas. Las grietas o fisuras existentes, deberán ser reparadas previo a la aplicación, dejando transcurrir el tiempo suficiente para permitir el completo secado del mortero utilizado en las reparaciones.

### Aplicación

Aplicar el Sika Silicón con brocha de cerda fina, pistola de boquilla o aspersor. Saturar la superficie de forma continua con Sika Silicón sin diluir hasta lograr que se mantenga húmeda por 2 minutos.  
En general, una sola impregnación hasta saturación es suficiente. En casos especiales, realice una segunda aplicación después de transcurridas cinco horas de la primera aplicación.

### Precauciones

- Sika Silicón es un producto inflamable. Mantenerlo en un lugar fresco, alejado de fuego y chispas. No fumar durante su aplicación.
- Proveer ventilación adecuada durante la aplicación.
- Sika Silicón debe ser aplicado sobre superficies porosas.
- No aplicar cuando el ambiente se encuentre nublado. En caso de lluvia, proteger el Sika Silicón recién aplicado por espacio mínimo de 5 horas.
- No aplicar sobre superficies con manchas, ya que estas permanecerán así una vez aplicado el Sika Silicón.

### Medidas de Seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, gafas de protección y mascarillas durante su manipulación. Se deben tomar las precauciones necesarias para el manejo de productos inflamables. Consultar Hoja de seguridad del producto.

### Códigos R/S

R: 23/11/25  
S: 3/7/20/21

### Advertencia

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fé, y se basan en el conocimiento y experiencias actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, substratos y condiciones actuales de la obra son tan particulares que ninguna garantía al respecto a la comercialización o a la adaptación para un uso particular, o a alguna obligación que surja de relaciones legales, puede ser inferida de la información consignada en este documento o de otra recomendación escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



#### Sika Venezuela S.A.

**Valencia**, Av. Iribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Sur, Telf.: 0241/8324860 – Fax 0241/8333384.  
**Caracas**, Zona 1, Sector Sur Manzana B-6, Calle 9 Parcela B-11, La Urbina.. Telf./Fax: 0212/2437777 -2435774,  
**Barcelona**, Centro Empresarial Storage and Delivery, Local 5, vía alterna, Telf./fax: 0281/2634562 – 2633149,  
**Pto. Ordaz**, Av. Norte Sur Unare 2 Redoma la Piña galpón # 08, Telf./Fax: 0286/9531026 – 9525049,  
**Maracaibo**, Av. Circunvalación 2, CC El Dividive, Local G9, Telf./Fax:0261/7362117 – 7361921,  
**Punto Fijo**, Av. Intercomunal Ali Primera, c/c California, Telf./Fax:0269/2461632.  
**WEB:** [www.sika.com.ve](http://www.sika.com.ve)