

Antisol® W

Compuesto curador para concreto.
Libre de solventes

Descripción

Es una emulsión acuosa de parafina, libre de solventes, que al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco forma una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad, para garantizar un completo curado del material.

Usos

- Como curador para concreto y mortero, especialmente en aquellos elementos expuestos al medio ambiente y a condiciones climáticas adversas, tales como: Pavimentos, Canales, Bodegas, Estacionamientos, Hangares, Silos y Concretos con grandes áreas expuestas.
- Como solución para el curado de mezclas cementosas en zonas de abastecimiento de agua deficiente o de difícil procedimiento de curado.
- Para curar mezclas cementosas en recintos cerrados donde no pueden ser usados curadores con base de solventes.

Ventajas

- Viene listo para usar.
- Fácil de aplicar, sin diluciones ni preparaciones.
- Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.
- Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.
- Antisol W se aplica una vez, reduciendo así los costos del curado de concretos y morteros.
- Proporciona un curado efectivo, sin agua y reduciendo los costos de mano de obra en el curado.
- Proporciona una película de fácil remoción cuando se va a aplicar al concreto un tratamiento o acabado posterior.

Datos Técnicos

Presentación

Tambores con 200 Kg
Paila con 19.0 Kg

Color

Blanco

Almacenamiento

2 años en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado.

Densidad

Aprox. 1.00 Kg/l

Rendimiento

Un litro de Antisol W cubre aproximadamente 4-5 m².
El consumo del Antisol W depende de la porosidad, absorción y rugosidad de la superficie sobre la cual se aplica.



Modo de Empleo	El Antisol W puede ser aplicado con aspersor, fumigadora manual o brocha, aunque ésta última puede dejar marcas de pasada. La aplicación debe hacerse tan pronto como desaparezca de la superficie el agua de exudación del concreto o mortero, es decir, cuando pase de brillante a mate. Debe evitarse la formación de charcos del producto. La película que genera el Antisol W una vez seco es transparente.
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador. ■ No recomendado para acabados estéticos ni obra limpia. Se recomiendan ensayos previos, para ajuste de dosis y acabado deseado.
Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antisol W debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación. ■ Proveer ventilación adecuada durante la aplicación. ■ El Antisol W viene listo para usar. No diluir ni mezclar con agua u otros materiales. ■ Proteger la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante 7 días. ■ Debe tenerse la precaución de lavar las herramientas y equipos usados mientras el producto esté fresco. Una vez seco solo puede ser retirado por medios mecánicos. ■ Si el curador no es retirado, y el elemento es sometido a tráfico, pueden presentarse manchas y un aspecto sucio.
Medidas de Seguridad	Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho, guantes y máscara de protección durante su aplicación. Consultar Hoja de Seguridad del producto.
Códigos R/S	R: 22/25 S: 26
Advertencia	La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fé, y se basan en el conocimiento y experiencias actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de la obra son tan particulares que ninguna garantía al respecto a la comercialización o a la adaptación para un uso particular, o a alguna obligación que surja de relaciones legales, puede ser inferida de la información consignada en este documento o de otra recomendación escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Venezuela S.A.

Valencia, Av. Iribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Sur, Telf.: 0241/8324860 – Fax 0241/8333384.
Caracas, Zona 1, Sector Sur Manzana B-6, Calle 9 Parcela B-11, La Urbina.. Telf./Fax: 0212/2437777 -2435774,
Barcelona, Centro Empresarial Storage and Delivery, Local 5, vía alterna, Telf./fax: 0281/2634562 – 2633149,
Pto. Ordaz, Av. Norte Sur Unare 2 Redoma la Piña galpón # 08, Telf./Fax: 0286/9531026 – 9525049,
Maracaibo, Av. Circunvalación 2, CC El Dividive, Local G9, Telf./Fax:0261/7362117 – 7361921,
Punto Fijo, Av. Intercomunal Ali Primera, c/c California, Telf./Fax:0269/2461632.
WEB: www.sika.com.ve